



FICHA TÉCNICA

BRICOSYL MATE EXTRA

Art. 8303BRI

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica al agua de acabado extra mate, de alta cubrición, transpirable, impermeable y totalmente lavable.

USOS

Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes de cartón-yeso, revocos, cemento, etc. Indicada especialmente para trabajos en interior de gran calidad.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Interior / exterior
- Muy buena resistencia a la intemperie y a los soportes alcalinos
- Gran blancura
- Con conservante antimoho
- Excelente lavabilidad
- No amarillea, no salpica

CERTIFICACIONES

- MUY LAVABLE cumple UNE-EN ISO 11.998 CLASE 2 pasados los 15 días de su aplicación
- Certificación Euroclases B-s2,d0
- No toxicidad según UNE-EN 71-3

PRESENTACIÓN

Color: Blanco. Este producto se puede teñir con el Tinte Universal Concentrado TOLLENS.

Aspecto: Extra mate

Envases: 4 L y 15 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición:

Vehículo fijo: Copolímeros en emulsión.

Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Disolvente: Agua

- Densidad: $1,58 \pm 0,05$ gr/cc a 25º C
- Rendimiento: 10 - 14 m²/Lt (Aproximado y según soporte).
- Secado Total: de 30 minutos a 2 horas / Repintado: A las 12 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5º a 35º C

Número de capas: Según las necesidades del soporte, pueden ser necesarias más de dos manos.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.

Dilución: Primera mano diluir hasta un 10-15% con agua. En segunda mano hasta un 5-10%. En caso de pistola airless deberá diluirse hasta la viscosidad adecuada.

Limpieza: Agua.

PREPARACION DEL SOPORTE

Las superficies deben estar limpias de grasa, sanas y secas. Libres de efloraciones salinas.

Superficies nuevas o muy absorbentes como el yeso, sellar la superficie aplicando la imprimación fijadora Tollens, esto permitirá unificar la absorción del soporte y reducir el consumo de pintura de acabado.

Superficies ya pintadas o viejas, en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo y sellar la superficie con la Imprimación fijadora Tollens.

Superficies en mal estado: con grietas, desconchados, temple, yeso muerto o cal, eliminar las partes en mal estado y reparar con una masilla adecuada. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo. Sellar la superficie con la Imprimación fijadora Tollens.

Sobre Madera se recomienda un lijado previo y la posterior aplicación de la Imprimación selladora Tollens, que aportará adherencia a la superficie. O si se prefiere, aplicar una capa de la misma pintura diluida como imprimación.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar a rodillo, brocha o pistola. Primera mano diluir hasta un 10-15% con agua. En segunda mano hasta un 5-10%. En caso de pistola airless deberá diluirse hasta la viscosidad adecuada. Las herramientas de uso se limpian lavándolas con agua.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia en 2 horas después de la aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento. Mantener la pintura en sus envases originales, bien cerrados, resguardados de frío y calor intensos y de la intemperie. No presenta pieles, coágulos ni geles.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Fecha de edición: Enero 2016 - Revisión: 1

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

BRICOSYL S.L. Rua Eslovaquia, 8 - Polígono Costavella, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 519 800 - Email: info@bricosyl.es - www.bricosyl.es